

# ADEFIX®

## Lijm 310 ml



### Technische eigenschappen:

Basis	Synthetische dispersies
Consistentie	Pastavormig
Verhardingssysteem	Fysieke polymerisatie
Open verwerking	10 – 15 min.
Droogtijd	Ong. 24 uur
Dichtheid (DIN 53479)	1,6 g/ml
Temperatuurbestendigheid (na verharding)	-20°C tot + 70°C
Lijmverbruik	70 – 150 ml/m van sierprofiel

### Product:

ADEFIX® is een wit acryl voeglijm.

### Kenmerken:

- Oplosmiddelvrij
- Blijft lichtjes elastisch na het drogen
- Past voor installatie op poreuze ondergrond
- Schuurbaar
- Overschilderbaar
- Voor binnen gebruik
- Niet vorstbestendig

### Toepassing:

Lijm, plamuur en voegmateriaal voor producten met polystyreen NOMASTYL®, WALLSTYL® en polyurethaan ARSTYL®.



NMC sa behoudt zich het recht voor om, op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving, de kenmerken en zijn productgamma te wijzigen. De inlichtingen in deze folder zijn te goeder trouw ten opzichte van de huidige technische kennis. De correcte toepassing rust op de gebruiker. Mocht de gebruiker vragen hebben over de vereiste toepassing, nodigt NMC sa hem uit om contact op te nemen met de firma of met de vertegenwoordigers.

**NMC sa**  
Gert-Noël-Straße - B-4731 Eynatten  
Tel.: +32 87 85 85 00  
Fax: +32 87 85 85 11  
E-Mail: info@nmc.eu

[www.nmc.eu](http://www.nmc.eu)



# ADEFIX®

## Lijm 310 ml



### Verpakkingswijze:

- Kleur: wit
- Verpakking: koker 310 ml

### Opslagtijd:

24 maanden in de gesloten verpakking, op een droge en koele plaats, bij temperaturen van +5°C tot +25°C.

### Ondergrond:

- Aard: poreuze ondergrond, bijv. bakstenen, beton, pleister
- Voorbereiding: de ondergrond moet schoon, droog, vast, stof- en vetvrij zijn. Er wordt aanbevolen een hechtingstest uit te voeren voor elke ondergrond

### Gebruiksaanwijzing:

- Toepassing: voldoende lijm met het pistool (koker) of met spatel op het oppervlak aanbrengen. De decoratieproducten op de ondergrond plaatsen en stevig aandrukken. Stootvoegen en verstekvoegen bij NOMASTYL® en kleinere WALLSTYL® en ARSTYL® profielen met ADEFIX® lijmen. Lijmresten met een spatel of natte spons verwijderen. Verstekvoegen en stootvoegen bij WALLSTYL® en ARSTYL® profielen vanaf 10 cm hoogte/uitsprong met ADEFIX® PLUS lijmen en daarna plamuren met ADEFIX® (zie gebruiksaanwijzing). Ondersteunen indien nodig.
- Breedte van de voegen: ong. 2 tot 3 mm tussen de profielen
- Gebruikstemperatuur: +5°C à +35°C
- Reinigingsmiddel (voor het droog): water

### Opmerkingen:

De ondergrond is bij voorkeur poreus, vast en niet beschildert.

### Veiligheidsmaatregelen:

De gebruikelijke regels inzake werkhygiëne naleven.